



## Сравнительная таблица твердости паркета из разных пород древесины

Твёрдость паркета обычно выражается так называемым значением Бринелля (Brinell). Значением Бринелля описывается разность твердостей различных пород древесины. Главным правилом можно считать, что чем выше значение Бринелля, тем лучше паркет выдерживает удары, ушибы и износ.

Значение Бринелля указано при 12% влажности. В находящейся ниже таблице сравнены средние твёрдости используемого для изготовления паркета сырья.

<b>Порода древесины</b>	<b>Твёрдость по Бринеллю</b>
Ярра	4,7 - 5,1
Акация	4,2 - 4,9
Мербау	4,1 - 4,9
Клён канадский	3,2 - 4,2
Ясень	3,3 - 4,1
Бук	2,7 - 4,0
Камбала	3,2 - 3,8
Красный дуб	3,1 - 3,8
Клён европейский	2,7 - 3,8
Дуб	2,9 - 3,7
Орех	2,8 - 3,5
Вишня	3,0 - 3,2
Берёза	3,0 - 3,5